

# TEKNISKE DATA



## IZOROL -PP EPS T 045 20mm,25mm,30mm,35mm,40mm

### isolasjonsplater IZOROL- PP

Tabellen med tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Enhet	Klasse	Krav
Lengde	mm	L(3)	-1%; + ikke begrenset
Bredde	mm	W(3)	±0,6% eller ±3 mm <sup>1</sup>
Tykkelse	mm	T(0)	-0; +10% eller +2mm for dL<35mm <sup>1</sup> -0; +15% eller +3mm for dL≥35mm <sup>1</sup>
Rektangel form	mm/m	S(5)	±5 mm/1000 mm
Flathet	mm	P(10)	10 mm
Bøyesterke	kPa	BS50	≥ 50
Dimensjonsstabilitet under faste vanlige laboratorieforhold	%	DS(N)5	± 0,5
Komprimerbarhet (bruksbelastning på utjevningsslag: CP3≤4,0 kPa)	mm	CP3	≤ 3
Dynamisk stivhet	MN/m <sup>3</sup>	SD15 SD20	≤ 15 for 35mm-40mm ≤ 20 for 20mm-30mm
Angitt varmfaktor: EPS T 045	W/mK		0,045
Reaksjon på brann		E	
Dimensjonene til plate	mm		2000 x 1000 for IZORL -PP EPS T 045 40mm (duo)  10000 x 1000 for IZOROL-PP EPS T 045 20mm,25mm,30mm,35mm (pack plus)

<sup>1</sup>Verdien som gir den høyeste talltoleransen